

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 11



428008 Российская Федерация
 Чувашская Республика
 г. Чебоксары, ул. Калинина, 68

Испытание ЛРТК-25-19 оливковый

Артикул С 85 к

ГОСТ, ОСТ, ТУ 17-113-2002

На сопротивление разрыву и удлинение на машине Bossi Шкала 2500 кгс
 Зажимная длина 200 мм, скорость нижних тисков 100 мм/мин
 Относительная влажность 63 % температура 21°C

Номера пачек	Ширина, мм	Разрывная нагрузка, кгс, не менее	Удлинение при 500кгс, %, не более	Линейная плотность ленты, г/м не более	Число нитей		Толщина, мм
					основы	утка на 10мм	
	25±1	600	35	43,0	136	12x2±1x2	2,2±0,3
Партия № 5							
17	25,5	1725	21	37,87	136	11x2	2,00

Структура нитей: основы, прошивной – нить полиамидная 93,5 текс x 2,
 утка – нить полиамидная 93,5 текс x 1.

Переплетение: полотняное двухслойное.

Гарантийный срок хранения: 5 лет.

Внешний вид: соответствует.

Дата изготовления: 12 февраля 2024 г.

Заключение: продукция соответствует требованиям ОСТ 17-113-2002.

Руководитель СКК



В.Н. Кушникова